

יריעת ECOMP חד שכבתי 25 מיק'

מפרט טכני

C.O.F	עובי מיקרון משקלי		רוחב מ"מ	
	סטיה לפי 556 ת"י	נדרש	סטיה מ"מ לפי 556 ת"י	נדרש
0.3-0.4	2.5 +/- מיקרון	25	1% +/-	1100

נתונים מייצגים

הערות	TD	MD	שיטת בדיקה	תכונה
%	200-300	200-300	882D ASTM	גודל מתיחה
KG/FR	3.5-4.5		882D ASTM.	PUNCTURE RESISTANSE
MPA	20-25	45-55	882 D ASTM	חוזק מתיחה
GR\FORCE	150-200	20-70	ASTM D - 1922	התנ' לקרע
גרם	400-500		ASTM D 1709 91	עמידות בהולם

- אריזה וסימון לפי דרישת לקוח.
- כל משלוח ילווה עם C.O.C לפי דרישת לקוח.